

Эмаль ПФ-223* (э.аль ПФ-223) ГОСТ 14923-78/эмаль ЭП-46 Назначение: ПФ 223 приме



Суми, Україна

Эмаль ПФ-223* (э.аль ПФ-223) ГОСТ 14923-78/эмаль ЭП-46

Назначение:

ПФ 223 применяется при строительстве и ремонте для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие устойчиво к изменению t° от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.

Состав:

Эмаль ПФ-223 ГОСТ 14923-78 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафт5левом лаке с добавлением сиккатива и растворителей, масло-бензостойкая.

Цвет: Белый, при согласовании с заказчиком любой другой по каталогу.

Условия применения:

Перед применением эмаль ПФ 223 ГОСТ 14923-78 следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1. Эмаль ПФ 223 наносят методом распыления или кистью на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жировых загрязнений, ржавчины, окалина и прочего.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окалина, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом), покрывают грунтовкой (ГФ-021). Впадины и выбоины выравнивают алкидной шпатлевкой (ПФ-002). Деревянные поверхности циклюют, шлифуют. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. От жировых и других загрязнений поверхность отмывают водой с мылом, стиральным порошком или раствором соды (1 столовая ложка соды на 1 л воды). Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, очищают до полного удаления старого покрытия. Расход эмали ПФ-223 ГОСТ 14923-78 на однослойное покрытие: 60-120 г/м².

Время высыхания:

Каждый слой эмали ПФ-223 сушат 24 ч при $t^{\circ}\text{C}$ 18-20 $^{\circ}\text{C}$.

Очистка инструмента:

По окончании окрасочных работ инструмент промывают уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200. Кисти вытирают сухой тряпкой и обильно смазывают растительным маслом.

Физико-механические характеристики:

Характеристики Значения

Цвет пленки эмали

Утвержденный эталон.

Внешний вид пленки

Гладкая однородная поверхность, допускается небольшая шагреня.

Блеск пленки, %, не менее

40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, AvizInfo.com.ua

70 - 120

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Степень перетира, мкм, не более

25 (30)

Время высыхания до степени 3 при 20 °С, час, не более

24

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Прочность пленки при ударе, см, не менее

50

Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее

0, 25

Стойкость покрытия при 20 °С к статическому воздействию воды, ч, не менее

3

Стойкость покрытия при 20 °С к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее

24

Стойкость покрытия при 20 °С к статическому воздействию бензина, ч, не менее

6

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 12.РЦ.11.231.М.000386.07.02 от 16.07.2002 до 16.07.2007

Меры предосторожности:

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Условия хранения:

Эмаль ПФ-223 хранят в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Беречь от огня!

Упаковка: Фасовка эмали в банки 2, 4 кг, а также в 26 и 50 л металлические барабаны.

Стандарт: ГОСТ 14923-78

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-436 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482